

PRIMECS BLACK 5

Technical Specifications		Solartechnische Daten
Visible Light Transmission (measured at 550 nm)	5 %	Transmission Sichtbares Licht (gemessen bei 550 nm)
Visible Light Absorptance	89 %	Absorption Sichtbares Licht
Visible Light Reflectance	6 %	Reflexion Sichtbares Licht
UV-Reduction (measured at 300 – 380 nm)	99 %	UV-Reduktion (gemessen bei 300 – 380 nm)
Total Solar Energy Rejected	42 %	Gesamte am Glas reduzierte Strahlung
IR-Reduktion	12 %	IR-Reduktion

Possible Applications and Material Qualities

Non-metalized
Deep black look
Signal friendly

Anwendungsbereiche und Materialeigenschaften

Nicht metallisiert
Tiefschwarze Optik
Signalneutral

XPPEL