

PRIMEHP BLACK 15

Technical Specifications		Solartechnische Daten
Visible Light Transmission (measured at 550 nm)	13 %	Transmission Sichtbares Licht (gemessen bei 550 nm)
Visible Light Absorptance	79 %	Absorption Sichtbares Licht
Visible Light Reflectance	8 %	Reflexion Sichtbares Licht
UV-Reduction (measured at 300 – 380 nm)	99 %	UV-Reduktion (gemessen bei 300 – 380 nm)
Total Solar Energy Rejected	53 %	Gesamte am Glas reduzierte Strahlung
IR-Reduktion	32 %	IR-Reduktion

**Possible Applications and
Material Qualities**

Metalized

Black look

**Anwendungsbereiche und
Materialeigenschaften**

Metallisiert

Schwarze Optik

XPPEL