

PRIMEHP BLACK 20

Technical Specifications		Solartechnische Daten
Visible Light Transmission (measured at 550 nm)	16 %	Transmission Sichtbares Licht (gemessen bei 550 nm)
Visible Light Absorptance	75 %	Absorption Sichtbares Licht
Visible Light Reflectance	9 %	Reflexion Sichtbares Licht
UV-Reduction (measured at 300 – 380 nm)	99 %	UV-Reduktion (gemessen bei 300 – 380 nm)
Total Solar Energy Rejected	51 %	Gesamte am Glas reduzierte Strahlung
IR-Reduktion	32 %	IR-Reduktion

**Possible Applications and
Material Qualities**

Metalized

Very similar to factory glass

**Anwendungsbereiche und
Materialeigenschaften**

Metallisiert

Colorglas sehr ähnlich

XPPEL