

PRIME XR BLACK 20

Technical Specifications		Solartechnische Daten
Visible Light Transmission (measured at 550 nm)	20 %	Transmission Sichtbares Licht (gemessen bei 550 nm)
Visible Light Absorptance	74 %	Absorption Sichtbares Licht
Visible Light Reflectance	6 %	Reflexion Sichtbares Licht
UV-Reduction (measured at 300 – 380 nm)	99 %	UV-Reduktion (gemessen bei 300 – 380 nm)
Total Solar Energy Rejected	61 %	Gesamte am Glas reduzierte Strahlung
IR-Reduktion	78 %	IR-Reduktion

Possible Applications and Material Qualities

Nano ceramic technology
Non-metalized
Very similar to factory glass
Signal friendly

Anwendungsbereiche und Materialeigenschaften

Nano-Keramic-Beschichtung
Nicht metallisiert
Colorglas sehr ähnlich
Signalneutral

XPPEL